

ECOBati®

SABLE À BÂTIR BLANC ET GRIS		
EN 12620:2002 + A1:2008		
Sable 0/4 Préparation de béton		
Forme, dimension des grains et masse volumique réelle:	BLANC	GRIS
Classes granulaires	0/4	0/4
Granularité	GA 85	GA 85
Forme des grains	Concassé	Roulé
Masse volumique réelle et coefficient d'absorption	d=2,62	d=2,57
Ce granulat ne contient pas de substance dangereuse au sens de la réglementation applicable en France		

Fiche de données de sécurité disponible sur www.pradiergranulats.fr ou directement en scannant le QR CODE



Avantages

- ▲ Utilisation en intérieur et en extérieur
- ▲ Stockage propre
- ▲ Conditionnement en sac et en big bag
- ▲ Adapté aux chantiers difficiles d'accès
- ▲ Fabrication 100% française

EMB 84141D



PRADIER Granulats
83 Chem. du Bac de Bompas
84270 VEDÈNE
www.pradiergranulats.fr

DONNER VIE À VOS PROJETS

ECOBati®

DONNER
VIE À VOS
PROJETS


25 KG

DONNER VIE À VOS PROJETS

ECOBati®


Mode d'utilisation du sable à bâti

- 1 Verser dans une bétonnière



25 kg de ciment + 125 kg de sable à bâti

- 2 Ajouter graduellement dans la bétonnière en marche



11 L d'eau

- 3 Pour obtenir une consistance pâteuse et semi-fluide



Mélanger 5 min

- 4



70 L de sable à bâti

