

Alcool isopropylique 99,8%

Haute pureté



Propriétés :

L'Alcool isopropylique 99,8% Onyx est un nettoyant non agressif vis-à-vis des surfaces fragiles. Ainsi, il est particulièrement adapté au nettoyage d'appareils électroniques tels que les processeurs, les cartes mères ou encore les capteurs. Il peut également être utilisé en tant que nettoyant de résine dans le domaine de l'impression 3D, mais aussi les lentilles et les objectifs. La pureté de ce produit étant garantie supérieure à 99,8%, il ne laisse pas de traces après nettoyage.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Odeur : alcool
- Densité relative (20°C) : 0,786 +/- 0,010
- Pureté : > 99,8%
- Point d'éclair : 12°C +/- 1,0 °C
- Température d'ébullition : 82°C
- pH (20°C) : N/A

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
A75050106	3183940524410	6x1 L	126 cartons

Mode d'emploi :

Pour nettoyer les objets ou écrans sensibles sans laisser de traces : imbiber un chiffon doux d'Alcool isopropylique, puis frotter délicatement. Renouveler l'opération si nécessaire.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.