

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE 19,2 X 57,5 NATURAL ROBLE
PAVE EMAILLE PRESSEE A SEC
GROUPE BIIB

ESSAIS EFFECTUES	RESULTATS
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS ET QUALITÉ DE LA SURFACE	CONFORME A LA NORME
UNE-EN ISO 10545-3 ABSORPTION A L'EAU 6% < E ≤ 10%	VALEUR MOYENNE 6,5%
UNE-EN ISO 10545-4 MODULE DE RUPTURE	MODULE DE RUPTURE (N/mm ²) 32 FORCE DE RUPTURE (N) 1225
UNE-EN ISO 10545-7 RESISTANCE A L'ABRASION	CLASS 4
UNE-EN ISO 10545-5 EXPANSION THERMIQUE LINEAIRE	6,2 x 10 ⁻⁶ /°C
UNE-EN ISO 10545-9 CHOC THERMIQUE	RESISTER
UNE-EN ISO 10545-13 RESISTANCE CHIMIQUE	CHLORURE D'AMMONIUM A L'HYPOCHLORITE DE SODIUM A
UNE-EN ISO 10545-14 RESISTANCE AUX TACHES	COLORANT VERT A L'HUILE LEGERE CLASSE 5 SOLUTION D'ALCOOL D'IODE CLASSE 5 HUILE D'OLIVE CLASSE 5
UNE-EN 67101 DURETE A GRATTER	Mohs 7

Date. 16/ 12/ 24

Cerpa, S.L. Laboratoire

