



Ose te lancer

PATTEX NEOPLUS

Formule à base de copolymère styrène isoprène.

DESTINATIONS

Fixation intérieure ou extérieure pour :

- Bois et dérivés (Lambris, plinthes, tasseaux en bois massif, baguettes...)
- PVC rigide (prises, câbles électriques, profilés...)
- Métaux (profilés métalliques...)
- Carrelages/Pierres (dalles, briquettes...)
- Eléments décoratifs en polyuréthane expansé (fausses poutres, moulures...)

*Ne convient pas pour les miroirs, le polystyrène expansé et extrudé, le PE et le PP, le PTFE.

BÉNÉFICES

- Prise instantanée
- Forte résistance à l'arrachement
- Intérieur & extérieur
- Résiste à l'humidité
- Pour tous les matériaux*
- Facile à extruder

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement	Cartouche 390g
Couleur	Beige
Formule	Formule à base de copolymère styrène isoprène
Viscosité	env. 350 000 Mpa/s
Densité	1.2
Température d'utilisation	au-dessus de 10°C
Résistance à la température	-20°C à 80 °C
Solvant	Oui - extrait sec 78%
Consommation	Approx. 12 mètres de cordon
Temps Ouvert	15 min
Temps de gommage	5 minutes (Surfaces poreuses) 8 minutes (surfaces non poreuses)
Résistance mécanique finale	24h à 48h en fonction de l'épaisseur du cordon de colle et des matériaux
Résistance à l'humidité	Intérieur/Extérieur
Symbol de sécurité	Oui

FICHE TECHNIQUE

PATTEX NEOPLUS

Mise à jour : Mars 2025



MISE EN OEUVRE

Support :

Tous types de matériaux, en intérieur ou en extérieur.

Préparation du support :

- Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées et exempt du résidu, de poussière.
- Eliminez toutes traces de peintures et vernis.
- Tous les collages peuvent se faire sur surfaces poreuses ou non poreuses
- Vérifiez la solidité du support
- Attention un poids excessif peut entraîner la rupture du support.

Mise en œuvre :

- Après avoir coupé l'embout de la cartouche et de la canule au diamètre désiré, appliquez la colle sur l'une des 2 surfaces par cordon ou par plots à l'aide d'un pistolet sur une seule des deux surfaces à joindre.
- Assemblez les 2 surfaces en contact en appuyant fortement pour écraser la colle. La prise est immédiate. (La résistance finale du collage est obtenue après 48 H minimum.) Dans le cas d'objet plus lourd ou de grande nervosité, effectuez l'opération ci-dessus, puis juste après le collage, procédez à un affichage, temps de gommage de 5 mn.
- Réassemblez, c'est collé (5 à 8 minutes pour les surfaces non poreuses).
- Pour une meilleure adhérence, serrez, re-pressez encore après 20 minutes.

Nettoyage :

Nettoyer les résidus ou traces de colle fraîche avec un chiffon et Pattex Diluant et Nettoyant.

Trace de colle durcie avec une lime ou cutter ou papier de verre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Stockage 12 mois à partir de la date de production si le produit est stocké dans sa cartouche d'origine fermé dans un lieu sec avec une température ambiante de +10 à +25°.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire



HENKEL France

245 Rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE
PATTEX NEOPLUS
Mise à jour : Mars 2025