

---

# Starlike® Pro

## Spécifications techniques

---



**Gel époxy décoratif (6Gén) basé sur la science et renforcé avec du quartz coloré polymérisé, imperméable, anti-tache, résistant aux UV, pour la pose et le jointolement de joints de 1 à 20 mm hautement hygiéniques de tous les types de mosaïques, carreaux, grès cérame, grandes dalles, marbre, granit et pierres naturelles. L'Original**

---

### Description produit

Gel époxy décoratif (6<sup>ème</sup> génération) pour le jointolement de joints de 1 à 20 mm de tous les types de mosaïques, carreaux, grès cérame, grandes dalles, marbres, granits et pierres naturelles.

Formule brevetée et améliorée avec une technologie exclusive de niveau 3 de microsphères de quartz coloré qui garantit la solidité, l'uniformité et la stabilité totale des couleurs.

Pour des joints imperméables, anti-taches et résistants aux UV avec une résistance chimique et mécanique extrême et résistant aux chocs thermiques.

Conçu pour une grande facilité d'application et grâce à des fonctions de dernière génération, la pâte est extrêmement crémeuse, légère, super facile à étaler et à nettoyer.

Classé RG - EN 13888 et R2 T - EN 12004

---

### Formule Gel brevetée

Starlike® Pro est une invention Litokol à contenu innovant élevé protégée par Brevets n°102006901436703 - n°102028000005366

#### Partie A

Mélange de résines époxydiques de différents poids moléculaire sur licence propre

Haute densité de microsphères de quartz coloré polymérisé ~200 millions/kg

Micro-perles de verre recyclé en haute concentration ~85 millions/kg

Granulométrie ultra fine - intervalle 60-200 µm

**Partie B**

Linker polymère non corrosif de dernière génération

Starlike® Pro incarne le progrès scientifique continu de Litokol.

Conçu avec des matières premières innovantes pour améliorer l'expérience de pose, la sécurité et réduire l'impact environnemental.

---

**Développé avec**

Level 3 Color Quartz Microsphere® technology

Level 2 Recycled Crystal Microsphere® technology

Zherorisk® EpoxyGel technology

Defender Anti-Microbial technology

---

**Technologie de la couleur**



**200M**

Contient 200 millions de microsphères de quartz par kg

Diamètre microsphères de 60 à 200 µm

Revêtement en microsphères polymère

Pigmentation sphères en suspension en humide



**85M**

Contient 85 millions de micro-perles de verre par kg

Diamètre microsphères de 60 à 180 µm

Micro-sphères recyclées

---

**Gel Performance**

Gel époxy décoratif ultra-performant

Application hyper fluide grâce aux exclusives micro-perles de quartz hightech, parfaitement sphériques, développées avec technologie exclusive Litokol et soumises à un processus propriétaire technologique de pointe, classées « Quartz Plus » avec un indice de sphéricité maximal (~1)

Nettoyage facile et rapide - Starlike® Pro est pigmenté exclusivement avec un mélange de microsphères de quartz Litokol et de micro-perles de verre très pures et ne contient aucun des pigments chimiques présents dans les mastics époxy

Couleurs durables à grande profondeur chromatique

Couleurs stables et uniformes - haute concentration de microsphères de quartz coloré

Couleurs pleines et profondes - mélange enrichi de micro-perles de verre  
Joints lisses effet soie - microsphères de quartz coloré granulométrie ultra fine (60-200 µm)

Adhérence élevée au bord des carreaux

Imperméable et sans retraits

Certificat antimicrobien et résistant aux moisissures

Maintient la salubrité de l'environnement interne

Indiqué pour le contact direct avec les aliments et l'eau potable

Résistance supérieure aux taches

Résistance supérieure aux rayons UV

Résistance supérieure aux acides et alcalins

Temps d'ouvrabilité allongé > 90 min

---

---

## Chimique + intelligent

Sans oxyde d'éthylène. Ne contient pas de C12 - C14. (Oxyde d'éthylène, mono C12-14-alkyloxy méthyl dérivs)  
Pas dangereux pour l'applicateur  
Pas dangereux pour l'environnement  
Pas dangereux pour les transports - ADR Free  
Non corrosif et non toxique  
Conforme à la normative ISO22196 - Protection antimicrobienne : évite la croissance de bactéries et moisissures sur la surface.  
Conformité HACCP/reg. CE 852/2004 pour l'hygiène des produits alimentaires  
Contient des microsphères de verre recyclé (>10%)

---

## Certifications

EN 13888 - Enduit  
EN 12004 - Colle  
ISO 13007  
ANSI 118.3  
MED 2014/90/UE  
EC1 Plus Gev Emicode  
A+ Emissions dans l'air interieurs  
EPD Environmental Product Declaration  
EN 1186-3:2003- HACCP  
ISO 22196

---

## Starlike® Pro et l'Environnement

Résultats de l'LCA du potentiel de Réchauffement Global – Gaz Serre GWP-GHG							
Catégorie d'impact	Unité	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Changement climatique GWP-GHC	kg CO2 éq	2,14	4,38 $10^{-3}$	1,18 $10^{-2}$	0	5,00 $10^{-2}$	-2,12 $10^{-2}$

---

## Matériaux

Mosaïques en céramique et en pâte de verre  
Grès cérame  
Grands formats  
Plaques en grès laminé  
Marbres – Granits – Matériaux en pierre  
Pierre naturelle  
Carreaux de céramique  
Terre cuite – Klinker  
Reconstitués à base de résine ou de ciment

---

## Sous-couches

Chapes  
Enduits autolissants  
Enduits  
Plaques de plâtre  
Plâtre et anhydrite  
Carreaux existants

Systèmes chauffants  
Imperméabilisants  
Membranes de désolidarisation  
Métal  
Bois  
Béton cellulaire  
Plaques en fibrociment  
Béton

---

## Utilisations

Mastic - adhésif  
Sols - murs  
Intérieurs - extérieurs  
Systèmes chauffants  
Façades  
Piscines - fontaines  
SPA - Hammam  
Terrasses - balcons  
Zones humides en intérieur - salles de bain et douches  
Lieux exclusifs  
Revêtements de sol industriels  
Laiteries-fromageries, abattoirs, industries alimentaires  
Résidentiel, public, commercial et aménagement urbain  
Omologato per uso navale in conformità alla Direttiva MED 2014/90/UE

---

## Spécifications de produit

Aspect	Partie A : Gel coloré
Aspect	Partie B : Liquide polymère
Couleur	Voir nuancier - I Colori della Terra
Emballage Responsable	Seaux en plastique recyclé de deuxième main (Monopack A + B) de 2,5 kg et 5 kg
Temps de conservation	36 mois en emballage d'origine et endroit sec. Crain le gel
Position douanière	35069190

---

## Spécifications techniques

Conformité	ANSI A118.3	
Nettoyable à l'eau	Le matériel doit être applicable et lavable avec de l'eau après 80 min	5.1
Temps de prise initial	≥2 h	5.2
Temps de prise de service	≤ 7 jours pour atteindre au moins 90% des performances indiquées par le fabricant	5.2
Retrait	≤ 0.25 %	5.3
Fléchissement dans les joints verticaux	Aucun changement évident	5.4
Adhérence à la traction initiale	≥ 1000 psi	5.5
Résistance à la compression à 7 jours	≥ 3500 psi	5.6
Résistance à la flexion à 7 jours	≥ 1000 psi	5.7
Resistance après des chocs thermiques	≥ 500 psi	5.8
Conformité	EN 13888 – ISO 13007	RG
Résistance à l'abrasion	≤ 250 mm <sup>3</sup>	EN 12808-2
Résistance à la compression après 28 jours	≥ 45,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12808-3
Résistance à la flexion après 28 jours	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	EN 12808-3
Retrait	≤ 1,5 mm/m	EN 12808-4
Absorption d'eau après 240 min	≤ 0,1 g	EN 12808-5

Conformité	EN 12004 – ISO 13007	R2 T
Adhérence à la coupe après immersion dans l'eau	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12003
Adhérence à la coupe après chocs thermiques	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12003
Temps ouvert	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ après 20 min	EN 1346
Adhérence au cisaillement initial	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12003
Glissement	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308
Résistance chimique	Voir tableau	EN 12808-1

## Spécifications pour l'application

Rapport de mélange	Partie A : 93,7 parts en poids
Rapport de mélange	Partie B : 6,3 parts en poids
Consistance de la pâte	Gel époxy
Poids spécifique de la pâte	1,55 kg/dm
Durée de vie de la pâte	> 90 min
Largeur joints	De 1 à 20 mm
Application	Platoir Pro Starlike®
Températures d'application autorisées	De +10°C à +30°C
Temps d'attente pour le jointolement	24 h
Ouverture au passage	24 h
Mise en service	5 jours - Piscines 7 jours
Température d'utilisation	De -20°C à +100°C
Nettoyage des outils	À l'eau quand le produit est encore frais. Mécaniquement après durcissement du produit.
Remarques	Collecte des données à +23 °C de température, 50% H.R. et absence de ventilation. Peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.

### Utilisation comme colle

Épaisseurs applicables	De 1 à 10 mm
Temps ouvert	> 90 min
Temps d'ajustement	> 90 min
Temps d'attente pour le jointolement	Cloison : immédiate - Sol : 24 h
Application	Platoir cranté adapté au format et à la sous-couche
Consommation	Platoir de 2 mm : 1,1 kg/m <sup>2</sup>
Consommation	Platoir de 3,5 mm : 1,6 kg/m <sup>2</sup>
Consommation	Platoir de 6 mm : 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Consommation	Platoir de 8 mm : 3 kg/m <sup>2</sup>
Consommation	Platoir de 10 mm : 3,5 kg/m <sup>2</sup>

## Calcul des consommations

**Formule pour le calcul des consommations :  $(A+B)/(AxB) \times C \times D \times 1,55 = \text{kg/m}^2$**

A = longueur carreau (en mm)

B = largeur carreau (en mm)

C = épaisseur carreau (en mm)

D = largeur joint (en mm)

Concernant le calcul des consommations en fonction des formats du carreau et des dimensions des joints, faire référence au calculateur de produit disponible sur le site [www.litokol.it](http://www.litokol.it)

## Préparation des

### Utilisation comme mastic

Vérifier que le Gel adhésif ait complètement pris et soit sec.

## supports

Les joints doivent être secs, propres, sans poussières et vides sur au moins 2/3 de l'épaisseur des carrelages.

La colle éventuellement déversée lors de la pose doit être retirée lorsqu'elle est encore fraîche.

### Utilisation comme colle

Conformément à la norme UNI 11493-1, les supports doivent être mécaniquement résistants et exempts de parties friables, exempts de graisses, d'huiles, de peintures, de cires et de remontées d'humidité.

Les enduits au ciment doivent avoir une maturation d'au moins une semaine par cm d'épaisseur.

Lisser des sous-couches non planes avec les nivellants anti-fracture de nouvelle génération HydroLevel® 1-30 et X-Level® 0-10.

---

## Préparation de la pâte

Pour apprécier pleinement la fluidité et la tixotropie supérieures du mélange innovant Gel époxy, mélanger le produit dans le rapport indiqué.

Couper un angle de l'enveloppe contenant le catalyseur polymère - partie B - et le verser dans le récipient de la partie A.

Il est recommandé de verser la totalité du catalyseur, en roulant et en écrasant progressivement le sachet du côté soudé vers le côté découpé.

La polymérisation commence lorsque la partie époxy est mélangée avec le durcisseur : à partir de cette réaction, de nouvelles liaisons chimiques sont créées qui génèrent le réseau tridimensionnel, cœur technologique de la structure solide et flexible du Gel époxy.

Cette étape est cruciale car un mélange non homogène pourrait compromettre ses propriétés finales telles que la dureté, la résistance thermique et chimique.

Pour cette raison, il est recommandé de mélanger avec un mélangeur électrique à faible vitesse ( $\approx 300/\text{min.}$ ) jusqu'à obtenir une pâte crémeuse, homogène et sans grumeaux et pour éviter une surchauffe de la masse qui réduirait les temps d'ouvrabilité.

Repasser avec un platoir ou une truelle les parois et le fond du récipient pour récupérer tout résidu de produit non catalysé.

Mélanger brièvement pour obtenir la texture Gel facile à appliquer au sol et au mur.

Nous déconseillons d'effectuer le mélange à la main.

---

## Application

### Utilisation comme mastic

Appliquer à l'aide d'un platoir à jointer Starlike® spécial en prenant soin de remplir les joints sur toute leur profondeur en effectuant des mouvements diagonaux par rapport à la direction des joints et en enlevant l'excès de matériau de la surface.

La température ambiante conditionne le temps d'ouvrabilité, de durcissement et de mise en service : les basses températures l'allongent, les hautes le raccourcissent.

Ne pas appliquer en cas de prévision d'une baisse des températures en dessous des  $+10^\circ\text{C}$  au cours des prochaines 24 heures.

### Utilisation comme colle

Pour garantir l'adhérence parfaite du Gel à la sous-couche, étendre une couche à zéro de la pâte en utilisant le côté lisse du platoir et appliquer immédiatement l'épaisseur souhaitée avec le côté cranté.

Le crantage du platoir doit être choisi en fonction du format du matériau à

poser et de la sous-couche.

Conformément à la norme UNI 11493-1, adopter la technique du double encollage, en appliquant le Gel également à l'arrière des carreaux pour assurer leur mouillage complet dans les poses en extérieur ou dans les zones particulièrement sollicitées.

Pour assurer le transfert total du Gel à l'arrière des carreaux, ces derniers doivent être posés sur la colle encore fraîche en exerçant une pression appropriée.

Le temps ouvert en conditions standard de température et humidité est d'environ 90 minutes.

Les climats chauds ou venteux ou encore les supports très absorbants peuvent le réduire drastiquement jusqu'à quelques minutes ; il est par conséquent conseillé de vérifier fréquemment que la colle ne forme pas de pellicule superficielle.

Conformément à la norme UNI 11493-1, les carreaux doivent être posés en réalisant des joints d'une largeur adaptée à leur format.

Respecter les éventuels joints de fractionnement ou structurels et réaliser des joints de dilatation, de fractionnement et de périmètre appropriés.

---

## Applications Spéciales

### Starlike® Finishes

Starlike® Pro est conçu pour être enrichi avec la ligne Starlike® Finishes pour obtenir des effets esthétiques surprenants : des mélanges de paillettes colorées, des effets métallisés à base de mica nacré, Night Vision à technologie photoluminescente, rendront les surfaces enduites uniques et exclusives.

Ajouter la confection pré-dosée de Starlike® Finishes selon le format après le mélange du catalyseur - partie B- et mélanger avec soin à faible vitesse jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Uniquement pour utilisation à l'intérieur.

### Jointoiement de marbres et pierres naturelles

Pour le jointoiement de matériaux en pierre, en grès cérame poli et en présence de surfaces poreuses, toujours effectuer des tests préliminaires.

---

## Nettoyage et finition

Le nettoyage des surfaces et la finition du jointoiement doivent être effectués quand le produit est encore frais, en ayant soin de ne pas vider les joints et sans laisser de traces.

Mouiller la surface enduite avec de l'eau propre et émulsionner avec feutre Pro bianco Starlike®, en effectuant des mouvements circulaires afin de remplir parfaitement les joints et d'enlever l'excès de produit de la surface.

Effectuer un deuxième passage avec l'Éponge Pro Starlike® en sweepex humidifiée pour obtenir une surface lisse et compacte, enlevant complètement le produit des carreaux, sans vider les joints et en essuyant l'excès d'eau.

Pour faciliter l'opération de nettoyage, nous recommandons l'utilisation simultanée de deux bassins d'eau, un pour le rinçage du feutre et de l'éponge, l'autre pour le nettoyage final de la surface avec de l'eau propre.

Changer le feutre et l'éponge quand ils sont imprégnés de résine et ne peuvent plus être nettoyés.

Les éventuels halos ou résidus de produit peuvent être enlevés facilement de la surface carrelée après 24 heures ou toutefois dans les 48 heures, en utilisant les détergents spécifiques Starlike® Care (sols) et Starlike® Wall Care (murs).

Les halos plus difficiles pourront être enlevés avec le gel nettoyant pour

résine époxydique Starlike® Care Pro également après plusieurs jours, tandis que les résidus de produit plus anciens devront être enlevés avec le gel nettoyant pour résidus époxy Starlike® Remover.

---

## **Scellement et manutention**

Pour le scellement élastique des joints de dilatation, de fractionnement et de périmètre, utiliser les mastics de la ligne Pixel 3D.

Pour l'entretien correct et la protection des surfaces, utiliser les détergents spécifiques Litokol de la ligne X-Cleaner.

---

## **Mises en garde**

En fonction des différences qualitatives dans la production mondiale de carrelage (par ex. grès cérame poli), des différents types morphologiques de marbres et de pierres naturelles et des différentes pâtes utilisées dans la technique des mosaïques présentes sur les marchés internationaux, il est recommandé d'effectuer un essai préalable de jointolement afin de déterminer d'éventuelles incompatibilités ou difficultés de nettoyage

Ne pas ajouter d'eau, solvants ou autres matériaux étrangers au produit

Ne pas piétiner la surface fraîchement jointoyée pour éviter de tacher le revêtement de sol avec des résidus de résine

Enlever rapidement les résidus de traitement de la surface enduite car, une fois durci, le produit ne peut être enlevé que mécaniquement

Lorsque le jointolement n'est pas encore durci, éviter les travaux concomitants qui peuvent produire des poussières susceptibles de compromettre la qualité esthétique finale

Protéger du soleil brûlant et des forts courants d'air pendant les 12 premières après l'application

Ne pas couvrir directement la surface à peine jointoyée avec des membranes ou d'autres matériaux pour éviter la formation de condensation qui pourrait compromettre la polymérisation complète du produit. Attendre au moins 48-72 heures en fonction de la température avant de protéger la surface avec des matériaux respirants

En cas d'application à des températures proches de +10°C, l'ajout de EpoxyGel booster est recommandée. (Dosage : 1 emb. EpoxyGel booster de 50 gr x 2,5 Kg Starlike® Pro. 2 emb. EpoxyGel booster de 50 gr x 5 Kg Starlike® Pro)

Ne pas utiliser pour des applications non signalées dans cette Fiche Technique

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol au numéro +39-0522-622811 ou via [customercare@litokol.com](mailto:customercare@litokol.com)

## Tableau résistances chimiques

Le tableau fournit un résumé des tests de résistance chimique effectuée conformément à la norme EN 12808-1  
 Résistance chimique des revêtements carrelés jointoyés avec Starlike® Pro -  
 Destination d'utilisation : revêtements de sol industriels

Groupe	Prénom	Conc. %	Service Continu			Service Intermittent
			24 heures	7 j	28 j	
Acides	Acide acétique	2.5	●	●	●	●
		5	●	●	●	●
	Acide chlorhydrique	37	●	●*	●*	●
	Acide citrique	10	●	●	●	●
	Acide lactique	2.5	●	●	●	●
		5	●	●	●	●
		10	●	●	●	●
	Acide nitrique	25	●	●	●*	●
		50	●	●*	●*	●
	Acide oléique pur	pur	●	●	●	●
Alcalis	Acide sulfurique	1.5	●	●	●	●
		50	●	●	●	●
		96	●*	●*	●*	●*
	Acide tartrique	10	●	●	●	●
	Solution d'ammoniac	25	●	●	●	●
	Soude caustique	50	●	●	●	●
	Solution d'hypochlorite de sodium	1	●	●	●*	●
	Ipcolorito di sodio in soluzione	5	●	●*	●*	●
	Conc. Cl actif	>10	●	●	●	●
	Potasse caustique	50	●	●	●	●
Solutions saturées à 20°C	Chlorure de calcium	pur	●	●	●	●
	Chlorure de sodium	pur	●	●	●	●
	Sucre	pur	●	●	●	●
Huiles et combustibles	Essence sans plomb	pur	●	●	●	●
	Gasoil	pur	●	●	●*	●
	Huile d'olive vierge extra	pur	●	●	●	●
Détecteurs enzymatiques	Huile lubrifiante	pur	●	●	●	●
	Détecteur 1 à 4%	pur	●	●	●*	●
Solvants	Détecteur 2 à 5%	pur	●	●	●	●
	Acétone	pur	●	●	●*	●
	Éthylène glycol	pur	●	●	●	●
	Alcool éthylique	pur	●*	●*	●*	●*
	Eau oxygénée	10 vol.	●	●	●	●
		25 vol.	●	●	●	●



Résistant



Résistant avec possibles variations de la couleur



Non résistant

02 Sabbia Bianca	35 Arenaria
04 Pomice di Lipari	27 Caolino
20 Limo Del Nilo	28 Dune
06 Nebbia	21 Calce di Marrakech
07 Cenere	29 Terra di Borgogna
08 Terra di Bruma	31 Terra Fumicata
10 Ardesia	30 Argilla di Cipro
12 Nero Antico	22 Terra di Volterra
13 Argilla Bianca	24 Argilla Bruciata
26 Bianco di Spagna	34 Terracotta

Les couleurs sont purement indicatives.

---

**Informations sur la sécurité**

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site [www.litokol.com](http://www.litokol.com)  
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

---

**Notes légales**

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la Fiche Technique, disponible sur le site [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

## Descriptif

La pose et le jointoiement de 1 à 20 mm à l'intérieur et à l'extérieur selon les normes UNI 11493-1 et 11714-1 de sols et revêtements carrelages de tous types - grès cérame, monocuison, bicusson, klinker et terre cuite - matériau en pierre et mosaïque seront réalisés avec un Gel époxy décoratif de sixième génération, de formule brevetée et renforcé avec une technologie exclusive de niveau 3 de microsphères de quartz coloré polymérisé qui garantit solidité, uniformité et stabilité totale des couleurs pour des joints imperméables, anti-taches et résistants aux UV avec une résistance chimique et mécanique extrême et résistant aux chocs thermiques, classés RG selon la norme EN 13888 et R2T selon la norme EN 12004, type Starlike® Pro de Litokol Lab SpA.

---

Fiche **n. 332**

Révision **n. 2**

Date: **12 25**

The logo for Litokol, featuring the word "Litokol" in a bold, black, sans-serif font. A small, stylized green dot is positioned above the letter "i".

**Litokol Lab** Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 622811 [info@litokol.com](mailto:info@litokol.com) [www.litokol.com](http://www.litokol.com)