

Définition

Enduit de finition et de dégrossissage en pâte

Destination

- Rattrape et lisse en forte et fine épaisseur

**les + produit**

- **2 en 1 : garnit et finit**
- **Rattrape les supports irréguliers jusqu'à 5 mm**
- **Finition soignée**
- **Facile à appliquer : excellente glisse**
- **Applicable frais dans le frais**
- **Facile à poncer**

**DONNÉES ENVIRONNEMENTALES****NF ENVIRONNEMENT**

La certification NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :

- Performances garanties
- Limitation des impacts sur l'environnement et sur la santé au cours de sa fabrication et de son usage du fait de sa composition

Pour plus d'informations, consulter le site www.ecolabels.fr

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

COMPOSITION

97 % DE MATIÈRES PREMIÈRES
97 % D'ORIGINE NATURELLE

Carbonate de calcium, eau, talc, argile, sucre

TENEUR EN C.O.V

Directive COV 2004/42/CE : Cat A/a Valeur limite UE : 30 g/L
Ce produit contient au maximum 1 g/L PAE

EMBALLAGE

Contient au moins 30% de plastique recyclé
Non recyclable

FABRICATION

Ce produit est fabriqué dans notre usine dont le système de management environnemental est certifié par l'Afnor



Beissier s'engage pour un développement durable de ses activités et a intégré la RSE au sein de sa stratégie.
Notre société a atteint le niveau exemplaire sur le référentiel d'évaluation label Engagé RSE.



MISE EN ŒUVRE

DILUTION

Prêt à l'emploi

APPLICATION

▪ Conditions

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70% H.R.

▪ Outils

Lisseuse, lame à enduire, rouleau

▪ Nettoyage du matériel

À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

CONSOMMATION MOYENNE

1 kg/m² (selon l'épaisseur d'application)

SUPPORTS

Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile de verre.

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT

Enduit, impression, peinture, revêtements muraux légers.

TEMPS D'UTILISATION À 20°

Illimité

TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT

Environ 4 h à 1 mm d'épaisseur

Le temps de séchage peut varier en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante. Astuce séchage : Pour optimiser le séchage, utilisez un déshumidificateur d'air

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS

Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges minérales, additifs.

DENSITÉ

1,7 ± 0,1

pH

9,4 ± 0,5

COULEUR

Blanc

CLASSIFICATION

NF T 36-005 - Famille III, classe 2

NORME

NF EN 16566 - NF 446

CLASSEMENT AU FEU

Euroclass A2 - s1, d0 - PV disponible sur demande.



Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT

Seau 25 kg, 15 kg et 7 kg

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Date : **Juin 2025**

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Quartier de la Gare, 77760 La Chapelle la Reine
01 60 39 61 10 • www.beissier.fr

SUIVEZ-NOUS SUR



RETRouvez nos Vidéos
d'application sur notre
chaîne YouTube Beissier SAS

