

ENDUIT MANUEL

PATE



ENDUIT DE REBOUCHAGE



► DESTINATION DU PRODUIT

- Enduit de rebouchage, prêt à l'emploi, destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture ou pose de revêtements muraux légers
- Application manuelle
- Utilisation en intérieur, murs et plafonds
- Idéal pour reboucher trous et fissures

► LES POINTS FORTS

- Bien adapté aux petits travaux de rénovation
- Film fin et blanc
- Ponçage facile
- Très faible teneur en C.O.V. (composés organiques volatiles)

*Le talent
prêt à l'emploi*

OPTIROC
SAINT-GOBAIN

OPTIROC SA

ZI de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier - 30034 NIMES Cedex 1
Tél. 04 66 28 00 20 - Fax 04.66.27.15.40

ENDUIT MANUEL

PATE

SUPPORTS

- Les fonds devront être sains, secs, solides, propres et préparés conformément aux DTU 59.1 et 59.4 en vigueur au moment des travaux
- Béton banché
- Plaques de plâtre à parements cartonnés
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Tous supports de maçonnerie préalablement dégrossis à l'aide d'enduits de peintre, d'enduits de ciment ou de ragréage
- Anciennes peintures
- Autres supports. nous consulter

MISE EN OEUVRE

- **Préparation:** Malaxer le produit. Ne pas diluer
- **Matériel :** Lame à enduire, couteau de peintre
- **Nettoyage:** A l'eau après emploi
- **Conditions :** Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%
- **Epaisseur d'application:** Maximum 5 mm
- **Recouvrement:** Attendre le séchage total

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Définition:** Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse
- **Couleur :** Blanc
- **Caractérisation:** Suivant norme AFNOR N-F-T 36-005, famille III, Catégorie 2
- **Classification:** Conforme à norme AFNOR N-F-T 30-608
Codification selon AFNOR N-F-T 30-608: $G_3E_3S_2V_0W_0A_0C_0$
- **Densité :** 1,84 +/- 1%
- **pH:** 9 +/- 0,5
- **Composition :** Liants cellulosique et acrylique, charges minérales sélectionnées, additifs.
- **Directives C.O.V:** Valeur limite en UE [cat.i/PA): 140g/l à partir du 1/1/2010
Ce produit contient au maximum 0,1 Sg/l de C.O.V.
- **Hygiène/Sécurité :** Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
- **Conditionnement :** Seaux plastique de 1,5kg et 4 kg
- **Stockage :** 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert.
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs (30°C)

FT Rebouchage pôle V3 juin 2011

Les informations mentionnées dans ce document ont pour objet de préciser à l'utilisateur le domaine d'emploi du produit.

Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient en aucune façon suppléer à une préconisation spécifique ou chantier.

Dans tous les cas, se conformer aux prescriptions des DTU en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

lé

DPTIRDC

OPTIROC SA

ZI de Grézon - 1431 Chemin du Mas de Sorbier- 30034 NIMES Cedex I
Tél. 04 66 28 00 20 - Fax 04.66.27.15.40