POUR ENDUIRE

Enduit façade
NEUF ET RÉNOVATION

- Imperméabilisation et décoration
- Finition lisse, talochée ou grattée
- Idéal sur béton et enduits

25 kg — BLANC — PIERRE

GAMME BÂTIMENT



DOMAINE D'EMPLOI

Réalisation en extérieur et intérieur d'enduits d'imperméabilisation et décoration. Application en forte épaisseur (maxi 15 mm par passe) pour la rénovation des maçonneries neuves et anciennes.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les éléments de maçonnerie doivent être stables, solides et propres. Éliminer toutes parties dégradées ou peu cohésives ainsi que toutes substances pouvant nuire à l'adhérence.

En corps d'enduit :

- Sur maçonnerie hétérogènes, ponter les jonctions de maçonnerie avec une trame de verre marouflée dans la 1ère couche d'enduit de façade.
- Sur des supports absorbants, nettoyer les joints de maçonnerie et laver à l'eau avec un nettoyeur haute pression. Humidifier le support la veille de l'application.
- Ne jamais mouiller le support sur pisé ou torchis, brosser soigneusement le support. Fixer ensuite une trame de verre synthétique. Sur support lisse, piquer la surface jusqu'à la rendre rugueuse ou appliquer sur un gobetis d'adhérence.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient propre, verser 4 litres d'eau par sac de 25 kg. Verser progressivement le produit et mélanger, de préférence avec une bétonnière, laisser reposer 3 minutes et malaxer avant l'utilisation. la quantité d'eau et la durée de préparation doivent être identiques à chaque gâchée afin d'éviter les écarts de teinte. La gâchée est utilisable pendant 30 minutes à +20°C. Ce délai est raccourci par temps chaud et rallongé par temps froid.

APPLICATION

En corps d'enduit :

- Sur support sans trame de verre synthétique : Appliquer Enduit de façade avec une 1ère passe pour remplir les joints et recouvrir le support sur 5 à 10 mm environ. Dresser à la règle en laissant la surface rugueuse.
- Sur support avec trame de verre synthétique : Appliquer une passe d'enduit de façade sur une épaisseur suffisante pour pouvoir maroufler la trame de verre synthétique. Dresser à la règle en laissant une surface rugueuse.

Appliquer une seconde passe sans jamais dépasser 30 mm au total soit 15 mm par passe. En finition lisse, talochée ou grattée : Appliquer une couche d'enduit de façade de 10 mm (talochée ou lisse) ou 15 mm en finition grattée. Dresser à la règle. Dès que le produit a suffisamment tiré (7 heures maximum) , procéder à la finition lisse, grattée ou talochée.

CONSOMMATION

En corps d'enduit : 18 kg/m² et cm d'épaisseur. En finition lisse ou talochée : 10 kg/m² et cm d'épaisseur. En finition grattée : 12 kg/m² et cm d'épaisseur.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

La température d'application doit être comprise entre +5°C et +30°C. Enduit de façade et les outils encore frais se nettoient à l'eau.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine ans un local tempéré à l'abri de l'humidité. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N°1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

MAPEI