



FIL GALVANISÉ

Nodagri est un grillage noué à maille différenciée. Les fils verticaux et horizontaux sont en acier à galvanisation à chaud. Son utilisation est principalement destinée aux clôtures agricoles et zootechniques.

Le grillage Nodagri est commercialisé en **rouleaux de 50 m ou 100 m** sur palette sous film polyéthylène recyclable.

Sur demande, il est possible de produire du grillage ayant un nombre de fils horizontaux et fils de diamètre différents du standard.

fabriqué  enitalie



H/fils hor- riz./maille cm/n°/cm	L m	Rouleau Kg approx.	Kg/m² approx.	Nbre rlx. par palette	Palette Kg approx.	Ø lisière mm	Ø autres fils mm
100-8-30	50-100	16-32	0,32	16-9	266-298	2,50	2,00
100-9-15	50-100	22-44	0,44	16-9	362-406	2,50	2,00
100-9-30	50-100	17-34	0,34	16-9	282-316	2,50	2,00
120-10-15	50-100	25-50	0,42	16-9	410-460	2,50	2,00
150-13-15	50	32	0,43	12	394	2,50	2,00
200-21-15	50	47	0,47	12	574	2,50	2,00
100-9-15	100	60	0,60	6	370	3,20	2,20
120-10-15	100	67	0,56	6	412	3,20	2,20
140-12-15	100	83	0,59	6	508	3,20	2,20

Propriétés générales	Valeur	Unité de mesure	réf. normes
charge max rupture unitaire fils vert.	450-550*	N/mm ²	-
charge max rupture unitaire fils horiz.	600-700*	N/mm ²	-
type galvanisation	à chaud	-	EN 10244-2
degré pureté zinc (SHG)	~99,995%	-	EN 1179
adhérence zinc	1 (optimale)	-	EN 10244-2
épaisseur revêtement en zinc fil bord.	~10/~14	µm	-
épaisseur revêtement en zinc fil vert.	~10	µm	-
épaisseur revêtement en zinc fil horiz.	~10	µm	-
tolérance longueur rouleau	-0/+1	%	-
tolérance Ø fils galvanisés (min/max)	±0,040/±0,050	mm	EN 10218-2

(*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du grillage

