Expert de l'étanchéité depuis 1957

RUBSON Joint Périphérique Douche & Carrelage

Mastic silicone de nouvelle génération base aqueuse* (technologie Silicotec)

DESTINATIONS

- Destiné à la réalisation de joints d'étanchéité et de liaison entre sanitaires et carrelages périphériques.
- Joints d'étanchéité sanitaires (baignoires, douches, lavabos, toilettes, éviers, carrelages, plans de travail…)
- Joints périphériques, pour des utilisations carrelage
- Joints de raccordement, calfeutrement de fissures, joints périphériques, en intérieur ou extérieur
- Joints sur environnements humides
- **Sur supports** : Verre, carrelage, émail, aluminium anodisé, bois, brique, béton, pierre…

BÉNÉFICES

- Lissage facile
- Temps de lissage rallongé (20 mn** au lieu de 10 mn)
- Joints protégés des moisissures
- Sans odeur
- Nettoyage facile

**** 15 mn pour le coloris Transparent**

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc, Beige, Gris, & transparent
Formule	*Technologie Silicotec (mastic silicone à base aqueuse) & Silicone Neutre pour le Transparent
Conditionnement	300ml
Consommation	Environ 12 mètres (joint de 5mm)
Formation de peau	Environ 20 minutes pour les colorés, 15 mn pour le Transparent (Formule Silicone Neutre)
Densité	Coloré : Environ 1,35 (ISO 868) Transparent : Environ 1,04 (ISO 868)
Stockage	Stocker dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé dans un local frais
Temps de séchage	Cordon de 5 mm en 72h
Température d'application	+5°C à +40°C
Température de service	-50°C à +120°C
Durée Shore A	Environ 20 (ISO 868)
Perte de volume après séchage	Environ 3% (ISO 10563)
Nettoyage du matériel	A l'eau pour les colorés & chiffon sec pour le Transparent
Reprise élastique	Coloré : Environ 100% (ISO 8339-A) Transparent : Environ 85% (ISO 8339-A)
Allongement à la rupture	Coloré : Environ 250% (ISO 8339-A) Transparent : Environ 200% (ISO 8339-A)

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports :

- Les surfaces doivent être propres, exemptes de poussières, de graisse et de toute substance pouvant nuire à l'adhérence du mastic.

Dimensions des joints :

- Si nécessaire, mettre en place un fond de joint pour obtenir un cordon de mastic dont l’épaisseur est d’environ ½ de la largeur du joint à réaliser.

Application du mastic :

- Le mastic doit être appliqué en veillant à un remplissage complet du joint.
- Le lissage assure un bon contact entre le mastic et les plans de collage : il doit être effectué avant la formation de peau superficielle, à l’aide d’un outil humidifié (spatule, éponge…).
- Les débordements du mastic frais ainsi que les outils se nettoient à l'eau et chiffon sec. Le mastic réticulé s'élimine par grattage (lame de rasoir par exemple)

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mysds.henkel.com

Ce produit est réservé aux professionnels.

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d’atteinte à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation et règlementation locale.
La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France
245, rue du Vieux Pont de sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-29T03:27:20.028Z