

Fiche technique produit

CSTB
le futur en construction
SOUS AVIS
TECHNIQUES
Combles perdus
(n°20/16-385)

ACERMI
CERTIFICAT
n°14/D/179/916

afaq
ECO CONCEPTION
Environnement
évalué par
AFNOR CERTIFICATION
Confimé

flocon
VRAC À
SOUFFLER



COMPOSITION



100% coton recyclé

Traitement à cœur avec des adjuvants : ignifuges, anti-fongiques et anti-bactériens (1%)

> IDÉAL POUR LES COMBLES PERDUS & LES PLANCHERS

Léger, Métisse® Flocon soufflé dans les combles perdus évite toute surcharge de votre charpente et tout risque de pont thermique.

Agréable, rapide et facile à mettre en oeuvre*, il n'émet que de faibles poussières et s'adapte à la plupart des machines.

* Consulter le Dossier Technique d'Application Métisse® vrac à souffler

CONDITIONNEMENT

- Sac de 10kg
- Palette de 35 sacs

Résistance Thermique R* (m ² .K)/W	Épaisseur minimale à mettre en oeuvre (mm)	Épaisseur après tassement (mm)	Poids à déposer au m ² (Pouvoir couvrant en kg/m ²)**	Nombre de sacs pour couvrir 100 m ² ***
3	190	141	2,6	26
4	250	188	3,4	34
5	315	235	4,3	43
6	375	282	5,1	51
7	440	329	6	60
8	535	376	7,3	73
9	605	423	8,2	82
10	670	470	9,1	91
11	740	517	10	100

* Valeurs données pour un soufflage à 13,5 kg/m³ représentatif des machines disponibles sur le marché -

** La résistance thermique est obtenue par le respect du pouvoir couvrant (kg/m²) - ***Pour un sac de 10kg.

PERFORMANCES ET PRODUIT

 Thermique	Conductivité thermique : voir tableau ci-dessus
 Comportement à l'eau	Chaleur spécifique : Cp = 1600 J/kg.K (cf règles Th-U)
 Biologique	Diffusion de la vapeur d'eau : μ = 1 à 2
 Feu	Résistance fongique (EN ISO 846 - Conidia) : Classe 0 (Inerte) (le milieu n'est pas propice au développement de moisissures)
	TRAITEMENT INNOVANT AU COEUR DE LA FIBRE ! Classement Euroclasse E

~~LE RELAIS~~

présente

Métisse®
L'isolation durable

Métisse® est une marque déposée par le fabricant LE RELAIS. Le présent document est fourni à titre indicatif. Soucieux de l'amélioration constante de ses produits, LE RELAIS se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans le présent document.