

Mélange à béton 0/16

Utilisateur : GROUPE DELMONICO DOREL: Contrôle interne
Zone Portuaire de Sablons RN1082
38550 SABLONS
Tel:0474792330

Laboratoire	DELMONICO DOREL
-------------	-----------------

Prélèvement n° C5153001	prélevés le 06/05/2025
-------------------------	------------------------

Code produit	0/16 GAL
--------------	----------

Fait par	TROUILLET Lucie
----------	-----------------

Observations internes	
-----------------------	--

Observations	
--------------	--

ESSAIS	Valeur	Norme
Teneur en eau par séchage en étuve venti	3.0 %	EN 1097-5

Analyse granulométrique

Tamis	%tamisat
22.400	100.0
16.000	96.5
10.000	71.1
8.000	61.6
6.300	52.6
4.000	44.3
2.000	37.2
0.500	27.0
0.200	10.1
0.063	2.8

