

MORTIER PRISE RAPIDE

Scellement et rebouchage

Petites réparations



Destination

- Réalisation de travaux nécessitant une remise en service rapide : scellements, rebouchages, réparations...

Consommation

- 19 kg/m² et par cm d'épaisseur.
- 1,9 kg/L de volume à combler.

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

- Sac de 25 kg
- Sac de 10 kg
- Sac de 5 kg
- Sac de 2,5 kg

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Se reporter aux indications portées sur l'emballage.

Contient du ciment : Le port de gants est conseillé pendant l'utilisation.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Le repiquer si nécessaire.

Humidifier avant application.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

- 4 L d'eau propre par sac de 25 kg
- 1,6 L d'eau propre par sac de 10 kg
- 0,8 L d'eau propre par sac de 5 kg
- 0,4 L d'eau propre par sac de 2,5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Ne jamais rebattre après le début de prise.

Application

Appliquer le mortier à la truelle ou à la taloche.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol + mur
intérieur + extérieur



Durée d'utilisation



Prise rapide



Préparation



Application

