




POUR RÉPARER ET SCELLER

Mortier rapide PRISE EXPRESS : 5 mn

- Scellement, rebouchage
- Montage et réparation
- Imperméable et résistant à l'eau

25 kg

GRIS



DOMAINE D'EMPLOI

Sols et murs intérieurs et extérieurs, caves et sous sols enterrés. Pour tous les travaux courants et rapides de maçonneries : scellement, rebouchage, montage et réparation, en vertical et horizontal.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être résistants, propres et sains (éliminer les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière...). Humidifier les supports absorbants et laisser ressuer.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient contenant 160 g d'eau, verser 1 kg de Mortier rapide (16% d'eau) et malaxer avec une truelle ou une spatule jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans grumeau. Pour les quantités importantes, utiliser un malaxeur électrique. Compte-tenu de la rapidité de prise de ce produit, ne préparer que la quantité utilisable en 4 minutes. Pour un dosage en volume, mélanger 5 volumes de Mortier Rapide avec 1 volume d'eau.

APPLICATION

Appliquer rapidement la gâchée avec une truelle ou une spatule.

CONSOMMATION

18 kg/m² et par cm d'épaisseur.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

La température d'application doit être comprise entre +5°C et +30°C. Mortier rapide et les outils encore frais se nettoient à l'eau.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage.

Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

