

MORTIER RÉFRACTAIRE RÉSISTANT AU FEU

Montage de barbecue, cheminée

Pour éléments au contact du feu



Destination

► Montage, assemblage et jointoiement d'éléments réfractaires pour la réalisation de cheminées, barbecues, fours à bois...

Consommation

► La consommation dépend des dimensions des éléments à coller (environ 15 à 20 kg/m²)

Conservation

► 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

- Sac de 25 kg
- Sac de 5 kg

Supports admis

- Boisseaux
- Briques réfractaires
- Tuileaux

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Se reporter aux indications portées sur l'emballage.

Préparation du support

Les éléments doivent être propres, sains et débarrassés des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Tremper les éléments dans l'eau avant application.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

- 3,75 L d'eau propre par sac de 25 kg
- 0,75 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Ne jamais rebattre après le début de prise.

Application

Étaler le mortier à la truelle sur le support puis positionner les éléments.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Délai avant 1ère mise en chauffe : 48H

Mur
intérieur + extérieur



2 en 1
Montage et
jointoiement

+1000°C



Durée d'utilisation

45 min



Préparation



Application

