



CHANTIER FACILE BLANC MAT

Description du produit	Peinture pour murs et plafonds, en phase aqueuse, pour l'intérieur.
Qualités (points +)	Masque les imperfections du fait de sa matité Facilité d'application Séchage rapide Ne jaunit pas
Type de supports	Pièces sèches. Murs et plafonds en plaques de plâtre, plâtre, ciment et enduit lissé bruts ou déjà peints.
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Supports bruts ou neufs : Brossage, égrenage et époussetage puis appliquer une sous-couche JULIEN adaptée au support puis appliquer 2 couches de CHANTIER FACILE BLANC MAT. Supports déjà peints : Lessiver et rincer soigneusement. Laisser sécher. Eliminer les parties non ou mal adhérentes. Enduire si besoin avec un enduit approprié de type POLYFILLA. Poncer, dépoussiérer puis appliquer une sous-couche JULIEN adaptée au support puis appliquer 2 couches de CHANTIER FACILE BLANC MAT.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. Ne pas appliquer dans les pièces humides. Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépoussiérer pour casser la brillance de l'ancienne peinture ou utiliser le Délaqueur Dulux Valentine pour plus de facilité. Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après chaque application de la peinture. Pour un résultat parfait, commencer par peindre les angles et les contours à la brosse. Croiser les passes (toujours de haut en bas et de gauche à droite). Lisser la peinture de haut en bas et toujours dans le même sens sans recharger le rouleau ou la brosse. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carrés successifs d'environ 1 m². Ne pas revenir sur les zones déjà peintes. La résistance de la peinture est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 28 jours après application. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau polyester tissé 13 mm Brosse spéciale acrylique
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	10 m ² /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 30 mn Recouvrable 6 h
Aspect :	Mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Brillant spéculaire :	4 GU à 85° selon la norme NF EN ISO 2813 3 GU à 60° selon la norme NF EN ISO 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
Extrait sec en volume :	43 % ± 3
Densité du blanc :	1.657 ± 0.05 g/cm ³
Technologie :	Résine acrylique
Teinte :	Blanc

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum : 2 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001

Internet : <https://www.duluxvalentine.com/fr>