

CUISINE & SALLE DE BAINS

PEINTURE A BASE D'INGRÉDIENTS RECYCLÉS



DESTINATION

Notre peinture Batir Cuisine & Salle De Bains, à base d'ingrédients recyclés s'applique sur murs, boiseries et radiateurs. Elle est utilisable en intérieur comme en extérieur.

PROPRIÉTÉS

- Composée à plus de 35 % de matières premières recyclées.
- La résine, qui apporte résistance et adhérence, est issue du recyclage de matière fossile et présente une empreinte carbone divisée par deux par rapport à une résine acrylique standard. Les charges, qui amènent opacité et facilité d'application, sont issues du recyclage de poudre de marbre.
- Résiste à l'humidité
- Hautement lessivable

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

PRÉPARATION

- Le fond doit être sec, propre et non gras.
- Sur bois : après ponçage et dégraissage, appliquer directement sans sous-couche. Diluer la première couche à 5%.
- Sur ancienne peinture : s'assurer de la bonne adhérence des peintures. Poncer la surface, lessiver puis rincer pour faciliter l'adhérence de la peinture.
- Sur PVC, poncer très légèrement à l'abrasif fin.
- Sur sol béton ou ciment, s'assurer du bon écoulement des eaux, traiter le support par décapage acide puis rincer et laisser sécher. Diluer la première couche à 5%. • Sur les supports métalliques, utiliser notre Batir Sous-Couche Tous Métaux. • Sur supports rouillés, éliminer la rouille par ponçage et grattage puis utiliser notre Batir Primaire Antirouille Tous Métaux.

APPLICATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless en 2 à 3 couches

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

DILUTION

Diluant : Eau Dilution brosse-rouleau : Prêt à l'emploi Dilution pistolet : 0 à 5%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM Satin	LIANT Résine acrylique issue du recyclage	RENDEMENT 9 à 12 m ² /L en fonction du support à traiter.
BRILLANT SPECULAIRE 20 à 30 sous 60°	DENSITÉ 1,3	CONSERVATION En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité
SECHAGE (à 23°C, H.R. :50 %) • Hors poussières : 2 heures • Sec : 4 heures • Recouvrable : 72 heures	EXTRAIT SEC En poids : 50 %. En volume : 37 %.	CONDITIONNEMENT 0,5 litre et 2 litres.
TEINTES BEIGE GUANACO, BLEU PIGEON, CREME LEGHORN, GRIS OPOSSUM, GRIS LOUP, GRIS TOURTERELLE, OURS BLANC, VERT ALLIGATOR, VERT PARESSEUX		

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION NF T 36-005 - Famille I classe 7b2
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Merci de consulter notre fiche de données de sécurité
RÈGLEMENTATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l. Ce produit contient moins de 5 g/l de COV.
DÉCHETS Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter le produit et les résidus de lavage dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, dans la nature ou avec les ordures ménagères.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche technique annule et remplace toute version antérieure. L'évolution de la technique étant permanente, nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatifs. Ils doivent être adaptés à la nature et l'état des fonds à peindre. Les données de cette fiche sont valables pour le produit blanc.