

Peinture de finition satinée Noir

/23

:: DESCRIPTION

ColorTout est une peinture époxy silicone modifié bi-composant, mono-couche* et inodore, à fort pouvoir couvrant. Elle forme un film sans raccord, extrêmement résistant à l'humidité et aux chocs.

ColorTout peut être appliquée sans primaire d'accrochage sur la plupart des supports :

- Bois
- Stratifiés, mélaminés
- Acier, Inox, Aluminium, Cuivre
- Carrelage, faïence, email, céramique
- Marbre, béton
- Polyester
- Etc....

ColorTout existe en différentes versions : transparente, teintée, brillante ou satinée

**Selon la teinte de base du support, une seconde couche pourra être nécessaire pour une couverture optimale.*

:: DOMAINE D'APPLICATION

MAISON : sanitaires en email, faïence, carrelage, mobilier d'intérieur ou de jardin, radiateurs (fonte, aluminium,...), plans de travail en stratifié ou marbre, murs, sols en béton, parquets, électroménager, portes-fenêtres (faces intérieures et extérieures).

BATEAUX ET CAMPING-CARS : application directe sur le polyester et sur les zones situées au-dessus de la ligne de flottaison, qu'elles soient en fibre de verre, bois, aluminium ou acier, en intérieur comme en extérieur.

:: CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Application directe : ne nécessite ni primaire ni sous-couche
- Excellente résistance, même en extérieur
- Forte résistance aux chocs et à l'abrasion
- Facile à nettoyer : résiste à l'eau chaude (55°C) et aux détergents



- Evite les joints de carrelages inesthétiques
- Ne jaunit pas, grande résistance aux UV et aux influences climatiques

:: MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT:

La surface doit être propre, sèche et exempte de toute trace de graisse ou d'huile (nettoyage à l'acétone). Eliminer les poussières et particules présentes.

Appliquer une couche de **ColorTout**

Attendre 10h à 72h avant de procéder à une éventuelle seconde couche, si le support le nécessite, au-delà, un léger ponçage sera nécessaire.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Ajouter la totalité du contenu des 2 seringues de colorants dans la boîte de la BASE, et mélanger soigneusement pendant 3 min. minimum, jusqu'à obtention d'une couleur homogène. Rajouter ensuite le composant B.

MÉLANGE :

Dosage : pour peser, utiliser une balance de ménage avec précision au gramme près.

Utiliser un récipient différent pour chacun des composants (A et B).

Pendant au moins 3 min. mélanger à l'aide d'une spatule, en raclant bien parois et fond de la boîte. Un mauvais mélange risquerait de compromettre le séchage de la résine ou d'entraîner la formation de taches huileuses.

Laisser reposer le mélange 3 min.

Verser le tout dans un bac à peinture, et utiliser le mélange dans les 4h à 20°C

APPLICATION :

Appliquer **ColorTout** à l'aide d'un rouleau mousse.

Bien tirer le produit pour éviter les surépaisseurs, surtout sur les plans verticaux.

La surface sera sèche au toucher au bout de 10h, le séchage complet sera obtenu au bout de 7 jours. Les indications données tiennent compte d'une température de 20°C, et d'une humidité relative de l'air de 55%.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Eviter de travailler l'été par température > 33°C et/ou humidité relative de l'air élevée, ou l'hiver par température < 15°C. La température idéale se situe entre 16°C et 30°C. Une diminution de la température ambiante prolongera durée de vie du mélange et temps de séchage, une hausse de température aura l'effet inverse. En période hivernale, laisser le produit se mettre à température ambiante dans un endroit chauffé, durant 3-4h.

- 60 minutes suffisent en principe pour appliquer 0,5 l de mélange

- Les petites imperfections pourront être éliminées par ponçage au bout de 24h. Une 2nde couche

de peinture sera alors nécessaire.

- Travailler dans un environnement aussi propre et dépourvu de poussières que possible.
- Au cours des 7 premiers jours, éviter l'usage de détergents et privilégier celui d'un simple chiffon humidifié.

RENDEMENT : ENV. 0,5 L/6M²

Si l'on ne souhaite pas utiliser tout le produit en une seule application, il est possible de prélever pour 1m² : 92,4g de composant A avant de rajouter 13,4g de durcisseur

CONSERVATION :

Conserver le produit à une température > 5°C. Par température < 5°C, le composant A pourrait cristalliser et ne plus être homogène. Pour lui rendre ses propriétés, il est possible de le chauffer au bain-marie jusqu'à 40°C.

:: UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.