GEKO SpA
Via dell'Artigianato n° 22
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.
Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net

FICHE TECHNIQUE

RUBAN ADHÉSIF : STANDARD DE L'EMBALLAGE

Du ruban adhésif « bruyant » de bonne qualité avec support en polypropylène et adhésif acrylique à base d'eau.

PROPRIÉTÉS CINÉMATOGRAPHIQUES

TYPE DE FILM	POLYPROPYLÈNE ORIENTÉ BIAXIALEMENT
COULEUR DE FILM	TRANSPARENT
ÉPAISSEUR DU FILM (MICRON)	25 (+/-1)
RÉSISTANCE À LA TRACTION MD (N/mm2)	130 (+/-30)
ALLONGEMENT À LA PAUSE MD (%)	140 (+/-30)

PROPRIÉTÉS ADÉSIVES

TYPE D'ADHÉSIF	ACRYLIQUE (À BASE D'EAU)
COULEUR	TRANSPARENT/MARRON
PEELING ADHESION (N/25mm)	5 (+/-1)
ADHÉSION CISAILLANTE (h, 25 mm X 25 mm sur ACIER INOXYDABLE, 23°C)	PLUS DE 140
TACK ROULANT (cm)	MOINS DE 4
PLAGE DE TEMPÉRATURE UTILE	14°C À 28°C
TEMPÉRATURE DE RÉSISTANCE	MAX 90°C

Les conditions de stockage recommandées pour ce produit sont d'environ 21°C et 50 % d'humidité relative. Avant utilisation, vérifiez soigneusement que les surfaces de contact sont totalement sèches et nettes de l'huile, de la graisse ou de la poussière. Les données mentionnées ci-dessus ne peuvent être considérées comme contraignantes par contrat ou par spécification. Ils correspondent aux valeurs moyennes obtenues lors des tests réalisés conformément aux normes AFERA. Des tests sont réalisés sur des échantillons prélevés dans notre production standard. Ces données peuvent varier sans préavis – la feuille de valeurs typique mise à jour peut être transmise à tout moment.

Puisque de nombreux facteurs différents influencent les performances du produit, nous recommandons de tester le produit par n'importe quelle application. Nous restons à votre disposition pour toute information ou recommandation supplémentaire.

01/07/2011 REV 3 : 12/2023