

Producteur : ETS RICARD - MORNAS.  
Granulats : Sable 0/2 blanc lavé


Client : ETS RICARD - MORNAS.

Laboratoire	Laboratoire 9 rue JB Perrin 34500 Béziers				
Prélèvement n°C10500	prélèvés le 09/01/2023 (Réalisé le 19/01/2023)				
Origine	Stock				
Mode	Main écope				
Conditionnement	Sac plastique				
Type d'épreuve	Contrôle				
Fait par	G. LANET				
Référence	Norme NF P 18-545 Article 10 : A				
Observations					

ESSAIS	Min	Maximum	U	Norme
Module de finesse	2.21		0.15	EN 12620 anB. EN 13139 anA
Evaluation des fines - Essai bleu de méthylène (0/2)	0.2 g/kg	1.5	0.5	EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve	3.0 %			EN 1097-5
Teneur en fines	1.13 %	10.00	1	EN 933-1

#### Analyse granulométrique

Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
4.000	100	100		
2.800	95	100		1
2.000	85	99	99	±2
1.000		87		1
0.500		59		0
0.250		27		1
0.125		6		0
0.063		1.2		



WIL 11.05.8.229 (c) Arcade 1996,2021

Gillaume LANET, Chargé d'essai

Thomas JORDY, Vérificateur