

# RÉSINENCE<sup>®</sup> Intérieur

*Je colore, je résine, je décore*

*Effet mat, satiné ou brillant*



## RÉSINENCE Déco

Résine de finition Mural & Mobilier

Intérieur

# Guide d'utilisation

Conseils & astuces




## Le produit et son usage

**RÉSINENCE Déco® Résine de finition Mural & Mobilier** est une résine polyuréthane bicomposante à l'eau, sans odeur, transparente **mate, satinée ou brillante**.

Son application facile et rapide est accessible à tous.

Facile d'entretien, RÉSINENCE Déco® Résine de finition Mural & Mobilier est lavable.



**RÉSINENCE Déco® Résine de finition Mural & Mobilier** peut recouvrir tous les murs intérieurs en béton, fibre de verre, carrelage, bois naturel ou bois peint... N'adhère pas sur le silicone et le plastique.

-  **Pour les murs intérieurs de cabines de douche :**  
Utiliser RÉSINENCE Déco® Résine de finition Email & Inox
-  **Pour les murs carrelés :**  
Vous devez appliquer obligatoirement RÉSINENCE Color® comme base d'accrochage avant d'appliquer RÉSINENCE Déco® Résine de finition Mural & Mobilier.
-  RÉSINENCE Déco® Résine de finition Mural & Mobilier ne doit pas être appliqué à température ambiante inférieure à 10°C. Craint le gel. Conserver à une température supérieure à 5°C.

## Vérification du matériel

### Munissez-vous de :

RÉSINENCE Déco® Résine de finition Mural & Mobilier existe en :

1 litre pour +/- 10m<sup>2</sup> en satiné et brillant

0,5 litre pour +/- 5m<sup>2</sup> en satiné et brillant

0,25 litre pour +/- 2,5m<sup>2</sup> en mat, satiné et brillant

Assurez-vous d'avoir le bon nombre de pots correspondant au nombre de m<sup>2</sup> à recouvrir (cf. page 7).

### A l'intérieur de Résinence Déco :

1 pot de de Résine (A) et 1 pot de durcisseur (B).

Le grand pot est à garder et à nettoyer de toutes poussières. Il vous servira de contenant pour mélanger les deux composants.



- Un rouleau mousse dense et de bonne qualité.
- Une spatule plate et propre pour le mélange de la résine.

- Un rouleau de bande de masquage adhésive et un cutter.
- Une paire de gants de protection, des chaussures propres, un filet à cheveux ou une casquette et des vêtements longs non pelucheux.

## Préparation des surfaces

- 1- Poncez très légèrement (égrainez) avec un abrasif très fin grain 400 pour obtenir un meilleur état de surface avant application de la résine,
- 2- Nettoyez le support à peindre,
- 3- Dégraissez le support à peindre avec un solvant sec type acétone ou alcool à brûler,
- 4- Travaillez hors poussières.

## Mélange des composants

- 1 Versez la totalité du pot A (résine) dans le contenant et brassez à l'aide de la spatule.
  - 2 Versez le pot B (durcisseur) dans le même contenant.
  - 3 Mélangez pendant **5 minutes** à l'aide de la spatule en raclant les bords et le fond du pot pour s'assurer que le mélange est bien homogène.
  - 4 Laissez reposer pendant **5 minutes**.
- En cas d'utilisation de plusieurs pots**, mélangez un pot, puis étalez-le. Refaites ensuite un nouveau mélange et continuez l'application.



Durée d'utilisation du mélange avant durcissement : **2h à 20°C**.

## Calcul du nombre de pots selon la surface

**Si vous ne souhaitez pas utiliser la totalité du pot :**

Appliquez les proportions ci-dessous à l'aide d'une balance de cuisine de précision.






m2	Résine A	Durcisseur B
5	463g	92g
4	370g	74g
3	278g	55g
2	185g	37g
1	93g	18g

## Application



### Temps de prise de la résine à 20°C

-  12h Hors poussière après 12h.
-  24h Sec après 24h.
-  7j. Durcit à coeur en 7 jours.

Après le mélange des composants, appliquez simplement dans les deux heures **RÉSINENCE Déco® Résine de finition Mural & Mobilier** à l'aide d'un rouleau mousse comme une simple peinture. Lissez et tendez la résine à l'aide du rouleau mousse (non chargé en résine), jusqu'à disparition presque totale de l'aspect laiteux. La résine devient totalement transparente après séchage.

## Conseils et astuces



### Pour obtenir un résultat optimum :

- Poncez légèrement la surface peinte avec un abrasif très fin grain 400 avant l'application de la résine.
  - Vous disposez de **deux heures** pour étaler le mélange. L'expérience montre qu'il suffit de 30 minutes pour étaler un pot de 1 litre.
  - Il est préférable de **résiner** le mur de votre pièce **en une seule fois** pour éviter l'apparition de raccords.
  - Pour une meilleure résistance appliquez une deuxième couche de résine à **24h d'intervale**.
- Si **après quelques années**, vous souhaitez recolorer votre surface déjà résinée, il suffit de poncer légèrement avec un abrasif grain 400 afin d'obtenir une meilleure accroche de la peinture ou de la résine.



**Ne pas mettre en contact avec de l'eau ou des produits détergents avant 7 jours.**

## Les produits de la gamme



Envoyez-nous les photos par mail de vos réalisations avant et après.  
 Les photos retenues seront diffusées sur notre site avec votre accord. Vous recevrez en cadeau un pot de Résinence Color de 500 ml et 1 pot de Résinence de finition de 1 L de votre choix.  
 Mail : [contact@resinence.com](mailto:contact@resinence.com) - Rendez-vous sur : [www.resinence.com](http://www.resinence.com)

## RÉSINENCE® Déco

Résine de finition **sols Haute Épaisseur** Intérieur



*Effet brillant aspect laqué*




## RÉSINENCE® Déco

Résine de finition **sols Basse Épaisseur** Intérieur



*Effet mat*



## RÉSINENCE® Déco

Résine de finition murs & mobilier

Intérieur



## RÉSINENCE® Déco

Résine de finition Email & Inox

Intérieur



## RÉSINENCE® Déco

Résine de finition plan de travail

Intérieur



Rénovez en toute facilité!



## Mes notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Je note les N° de lot de mes pots pour une identification en cas de problèmes :**

---

# RÉSINENCE® Intérieur

*Je colore, je résine, je déco*

5

Une sélection D&CO !



**RÉSINENCE®** est une marque déposée  
Distribuée par Décors de Ferryville

45700 Mormant Sur Vernisson

Tél. : 0820 200 927

[www.resinence.com](http://www.resinence.com)

Fiches de sécurité sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

Tous droits d'adaptation et de reproduction réservés sur tous supports

