FICHE TECHNIQUE

ASTRAL

MAT ACRYLIQUE

DESCRIPTION

- Produit idéal pour peindre vos pièces sèches de la maison.
- Masque les imperfections
- Séchage rapide en 30min.
- Aspect Mat

DESTINATION

- Intérieur
- Pièces sèches (salon, chambre, bureau, …)
- Plâtre, plaque de plâtre, ciment, bois, ancienne peinture, papier peint (sauf vinyle), papier à peindre ou toile de verre

CARACTERISTIQUES

- Liant : Résine synthétique en phase aqueuse
- Pigment : dioxyde de titane
- Diluant : eau
- Extrait sec en poids : 62 %
- Point éclair : Pas de risque
- Brillance : < 5 à 85°
- Epaisseur du film sec : 40-45 µm
- Densité moyenne : 1,55
- Conformité aux spécifications (IAQ – normes – COV) :
  - Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV.
- Divers :

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- Conditionnement : 5L – 10L – 10L + 20%
- Conservation :
  - Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles
  - Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel.
- Aspect en pot :
- Teintes et/ou bases : Blanc + Base Clear, Base Medium et Blanc Base White
- Outils : rouleau 12mm et pinceau (brosse à rechampir)
- Dilution : ne pas diluer, prêt à l'emploi

- Nettoyage des outils : à l'eau immédiatement après usage
- Conditions d'application :
  - Appliquer par une température comprise entre 10°C et 25°C
- Rendement en surface : 10m²/L
- Temps de séchage à 23°C et 50% HR :
  - 30min sec au toucher
  - 6h recouvrable

  Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation de l'air

HYGIENE ET SECURITE

Voir la fiche de sécurité et les indications réglementaires sur l'emballage.
Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par internet via le site www.quickfds.com (fournisseur AKZO NOBEL COATINGS)

APPLICATION

Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée :

Support et état du support	Préparation	Sous-couche	Finition
Sur plâtre, plaque de plâtre et ciment neuf/brut :	Dépoussiérer	Appliquer une sous-couche intérieure en phase aqueuse adaptée au support telle que la Sous Couche Plâtre Ciment Bois de « Julien® »	Appliquer 2 couches peu épaisses de Mat Acrylique
Sur bois neuf/brut :	Dégraisser à l'acétone si bois exotique, reboucher si nécessaire, poncer, dépoussiérer.	Appliquer une sous-couche intérieure en phase aqueuse adaptée au support telle que la Sous Couche Plâtre Ciment Bois ou la Sous Couche Bois Exotique et Résineux de « Julien® ».	Appliquer 2 couches peu épaisses de Mat Acrylique

Sur matériaux ferreux neuf/brut :	Brosser, dégraisser à l'acétone	Appliquer une sous-couche Métaux Ferreux de type «Julien®»	Appliquer 2 couches peu épaisses de Mat Acrylique
Sur ancienne peinture :	Lessiver les surfaces grasses ou salies, rincer soigneusement à l'eau et laisser sécher. Enlever toute peinture écaillée ou insuffisamment adhérente. En cas de vernis, lasure ou cire : poncer jusqu'au support brut, reboucher si nécessaire. Sur peintures brillantes, poncer au papier de verre et dépoussiérer.	Appliquer une sous-couche adaptée au support, telle que la sous couche Plâtre, ciment, bois de « Julien® » .	Appliquer 2 couches peu épaisses de Mat Acrylique
Sur papier peint (sauf vinyle), papier à peindre ou toile de verre :	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée : Dépoussiérer. Si le papier ou la toile de verre vient d'être collé(e), suivre les indications de temps de séchage figurant sur le pot de colle.	Appliquer une sous couche universelle en phase aqueuse de type «Julien®». Faire un essai sur une petite surface à cheval sur les 2 lés.	Si aucun décollement n'est constaté après séchage, appliquer 2 couches peu épaisses de Mat Acrylique

Informations complémentaires :

Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.

La résistance de la peinture est obtenue après 28 jours de séchage conventionnel.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.